

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Andreas WENNING

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: TRANSPARENT OR PIGMENTED POWDER COATINGS BASED ON CERTAIN CARBOXYL-CONTAINING POLYESTERS WITH HYDROXYALKYLAMIDES AND USE THEREOF

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number _____, filed _____, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):
Application No. _____ Date Filed _____

- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Germany	102 33 010.7	July 20, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. _____ filed _____
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
☐ are submitted herewith
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Shoshmieder

Norman F. Oblon

Registration No. 24,618



22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

Stefan U. Koschmieder, Ph.D.
Registration No. 50,238

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 33 010.7

Anmeldetag: 20. Juli 2002


Anmelder/Inhaber: Degussa AG,
Düsseldorf/DE

Bezeichnung: Transparente oder pigmentierte Pulverlacke auf
Basis bestimmter carboxylgruppenhaltiger Polyester
mit Hydroxyalkylamiden und Verwendung

IPC: C 09 D, C 08 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 06. Februar 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Transparente oder pigmentierte Pulverlacke auf Basis bestimmter carboxylgruppenhaltiger Polyester mit Hydroxyalkylamiden und Verwendung

Die Erfindung betrifft transparente oder pigmentierte Pulverlacke auf Basis spezieller
5 carboxylgruppenhaltiger Polyester mit β -Hydroxyalkylamiden sowie die Verwendung.

Pulverlacke auf Basis Triglycidylisocyanurat (TGIC) und säurefunktionellen Polyestern ergeben
korrosionsbeständige und wetterstabile Pulverbeschichtungen. Die EP 0 536 085 beschreibt
jedoch, dass zur Herstellung des TGIC in fester Form teure Verfahren oder ein relativ großer und
10 somit ebenfalls teurer Reinigungsaufwand erforderlich sind. Zudem wird TGIC von der
Europäischen Gemeinschaft als mutagen der Kategorie II („sollte als erbgutverändernd
angesehen werden“) eingestuft und ist seit dem 31. Mai 1998 als giftig zu kennzeichnen.

Toxikologisch unbedenklich und zugleich auch reaktiver sind β -Hydroxyalkylamide als
15 Vernetzer. In den Patentschriften US 4,076,917 und US 4,101,606 werden β -
Hydroxyalkylamide mit Polymeren, die mindestens eine carboxyl- oder Anhydridfunktion
aufweisen, insbesondere mit Polyacrylaten zu Pulverlacken kombiniert. Die Patentschrift US
4,988,767 beschreibt Pulverlacke auf Basis von Hydroxyalkylamiden und sauren
Acrylatharzen.

20 Die EP 0 322 834 beschreibt wärmehärtende Pulverlacke, die aus Säuregruppen enthaltenden
Polyestern und β -Hydroxyalkylamiden zusammengesetzt sind. Diese Beschichtungen mit β -
Hydroxyalkylamid-Vernetzer sind hochwetterstabil, sehr flexibel, hart und Chemikalien
resistent. Die carboxylgruppenenthaltenden Polyester werden aus aliphatischen und/oder
25 cycloaliphatischen Polyolen mit aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Polycarbonsäuren
und Anhydriden hergestellt.

Die EP 0 649 890 beschreibt Beschichtungssysteme aus einem β -Hydroxyalkylamiden und
einem carboxylfunktionellen Polyestern, die aus aliphatischen Diolen, Polyolen und
30 Dicarbonsäuren hergestellt werden, wobei die Dicarbonsäure-Komponente zu mindestens 80 %
aus Isophthalsäure besteht.

Pulverlacke mit verbesserter physikalischer Alterungsbeständigkeit beschreibt die EP 0 664 325. Diese Pulverlacke basieren auf linearen carboxylfunktionellen Polyestern und polyfunktionellen Epoxiden und/oder β -Hydroxyalkylamiden. Der saure Polyester enthält maximal 10-Mol-% Isophthalsäure bezogen auf die Summe aller eingesetzten Carbonsäuren.

5

Alle genannten Pulverlacke auf Basis eines β -Hydroxyalkylamids als Vernetzer, enthalten carboxylfunktionelle Polyester, die durch Polykondensation eines Polyols mit einer Dicarbonsäure oder einer Dicarbonsäure und einem Anhydrid hergestellt werden.

10

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es Pulverlacke bereitzustellen, die gegenüber dem Stand der Technik verbilligte saure Polyester enthalten und deren Beschichtungen nach Vernetzung mit einem β -Hydroxyalkylamid ein unverändert hohes mechanisches und außenbeständiges Eigenschaftsprofil behalten.

15

Überraschenderweise wurde gefunden, dass Beschichtungen aus β -Hydroxyalkylamid-Vernetzern und speziellen carboxylfunktionellen Polyestern, die durch Polykondensation von Alkoholen mit Carbonsäuren und Carbonsäureestern hergestellt werden, preisgünstiger und sogar verbesserte technologische Eigenschaften aufweisen.

20

Gegenstand der Erfindung ist ein transparenter oder pigmentierter Pulverlack auf der Basis mindestens eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters und mindestens eines β -Hydroxyalkylamids,

wobei der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von

B) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol

25 mit

B) mindestens einer aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure

und

C) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäureester;
und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g aufweist.

5

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke,

wobei der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von



10

- A) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol mit
- B) mindestens einer aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure und
- 15 C) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäureester;
und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g aufweist.



20

Die sauren Polyester können aus an sich bekannter Weise durch Kondensation in einer Inertgasatmosphäre bei Temperaturen von 100 bis 260 °C, vorzugsweise von 130 bis 220 °C in der Schmelze oder in azeotroper Fahrweise gewonnen werden, wie es z. B. in Methoden der Organischen Chemie (Houben-Weyl), Bd. 14/2, 1 – 29, 40 – 47, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1963 oder bei C. R. Martens, Alkyd Resins, 51-59, Reinhold Plastics Appl., Series, 25 Reinhold Publishing Comp., New York, 1961 beschrieben ist.

Erfindungswesentlich ist die Verwendung einer Kombination aus mindestens einer aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure und einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder 30 Polycarbonsäureester. Dabei ist es unerheblich, welche Alkoholkomponente zur Veresterung der Di- oder Polycarbonsäure verwendet wird. Bevorzugt werden Methylester eingesetzt.

Als Beispiele für die Herstellung von Polyestern verwendete Carbonsäuren seien genannt: Bernstein-, Adipin-, Kork-, Azelain, Sebacin-, Phthal-, Terephthal-, Isophthal-, Trimellit-, Pyromellit-, Tetrahydrophthal-, Hexahydrophthal-, Hexahydroterephthal-, Di- und Tetrachlorphthal-, Endomethylen-tetrahydrophthal-, Glutarsäure, 1,4-Cyclohexandicarbonsäure
5 bzw. deren Ester. Besonders gut geeignet sind Isophthalsäure, Terephthalsäure, Hexahydroterephthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Adipinsäure, Bernsteinsäure bzw. deren Ester.

Als Polyole zur Herstellung der Polyester kommen z. B. Monoethylenglykol, 1,2- und 1,3-
10 Propylenglykol, 1,4- und 2,3-Butylenglykol, Di- β -hydroxyethylbutandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, 1,8-Octandiol, Decandiol, Dodecandiol, Neopentylglykol, Cyclohexandiol, 3(4),8(9)-Bis(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]decan (Dicidol), Bis-(1,4-hydroxymethyl)-cyclohexan, 2,2-Bis-(4-hydroxycyclohexyl)-propan, 2,2-Bis-[4-(β -hydroxyethoxy)-phenyl]-propan, 2-Methyl-propandiol-1,3, 2-Methyl-pentandiol-1,5, 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexandiol-
15 1,6, Glycerin, Trimethylolpropan, Trimethylolethan, Hexantriol-1,2,6, Butantriol-1,2,4, Tris-(β -hydroxyethyl)-isocyanurat, Pentaerythrit, Mannit und Sorbit sowie Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Dipropylenglykol, Polypropylenglykole, Polybutylenglykole, Xylylenglykol und Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester, in Frage.


20 Bevorzugte Alkohole sind Monoethylenglykol, Butandiol-1,4, Pentandiol-1,5, Hexandiol-1,6, Neopentylglykol, Bis-(1,4-hydroxymethyl)-cyclohexan, 2,2,4 (2,4,4)-Trimethylhexandiol-1,6, Hydroxypivalinsäureneopentylglykolester, Trimethylolpropan und Glycerin.

So hergestellt amorphe Polyester haben eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und
25 eine Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g.

Die β -Hydroxyalkylamide sind prinzipiell bekannt und z. B. in EP 0 957 082, US 4,076,917, US 4,101,606, EP 0 322 834, WO 00/55 266, DE 100 04 136, EP 0 957 082, EP 1 203 763 beschrieben.

Als β -Hydroxyalkylamide sind insbesondere VESTAGON EP-HA 320 der Fa. Degussa, PRIMID XL-552, PRIMID QM 1260 und PRIMID SF 4510 der Fa. EMS und PROSID H und PROSID S der Fa. SIR Industriale genannt.

- 5 Die Struktur kann folgendermaßen beschrieben werden:




wobei die Substituenten die folgenden Bedeutungen aufweisen:

10

- X: chemische Bindung, Wasserstoff oder eine einwertige oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen,
mit 1 - 24 Kohlenstoffatomen oder diese heteroatoms substituierten Reste;

15

- R¹: Wasserstoff, Alkyl-, Alkenyl-, Aryl- oder Aralkylrest mit 1-24 Kohlenstoffatomen, diese heteroatoms substituierten Reste oder



20

- R²: unabhängig voneinander gleiche oder verschiedene Reste, ausgewählt aus Wasserstoff, Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkenylrest mit 1-24 Kohlenstoffatomen oder diese heteroatoms substituierten Reste;

- n: ganze Zahl von 1-10;

m: ganze Zahl von 0-2;

n + m: ≥ 2 .

Bevorzugte Verbindungen, die zur Herstellung der erfindungsgemäßen Pulverlacke eingesetzt werden, werden gemäß der EP 0 957 082 hergestellt und auf der Seite 4 der A2-Schrift genannt.

Die Polyester, die aus mindestens einer Polycarbonsäure und mindestens einem Polycarbonsäureester hergestellt werden, und die β -Hydroxyalkylamide sind als Bindemittel für thermohärtende Lacke, insbesondere Pulverlacke geeignet.

Das Mischungsverhältnis des carboxylgruppenhaltigen Polyesters und der β -Hydroxyalkylamid-Verbindung wird in der Regel so gewählt, dass das Verhältnis Carboxylgruppen zu Hydroxylgruppen 0,4 : 1 bis 2,0 : 1 beträgt.

Die in den Pulverlacken enthaltenden Hilfs- und Zuschlagstoffe sind z. B. Verlaufmittel, Entgasungsmittel, Füllstoffe, Farbstoffe, Katalysatoren, Licht- und Hitzestabilisatoren, Antioxidantien und/oder Effektadditive. Diese sind üblicherweise in Mengen von 0,5 bis 50 Gew.-% enthalten.

Zur Herstellung der gebrauchsfertigen Pulverlacke werden der saure Polyester und das β -Hydroxyalkylamid, gegebenenfalls mit Pigmenten oder Füllstoffen wie z. B. TiO_2 oder Bariumsulfat und weiteren für Pulverlacke üblichen Zuschlag- oder Hilfsstoffen wie z. B. Verlaufmittel wie z. B. Polybutylacrylat oder Entgasungsmittel wie Benzoin, gemischt. Alle Inhaltsstoffe des Pulverlackes werden in der Schmelze homogenisiert. Dies kann in geeigneten Aggregaten, wie z. B. beheizbaren Knetern, vorzugsweise jedoch durch Extrudieren, erfolgen, wobei Temperaturobergrenzen von 140 °C nicht überschritten werden sollten. Die extrudierte Masse wird nach Abkühlen auf Raumtemperatur und nach geeigneter Zerkleinerung zum sprühfertigen Pulver vermahlen. Das Auftragen des sprühfertigen Pulvers auf geeignete Substrate kann nach den bekannten Verfahren, wie z. B. durch elektrostatisches oder tribostatisches Pulversprühen, Wirbelsintern, elektrostatisches Wirbelsintern, erfolgen.

Nach dem Pulverauftrag werden die beschichteten Werkstücke zur Aushärtung 60 bis 5 Minuten auf eine Temperatur von 140 bis 220 °C erhitzt.

Die Pulverlacke auf Basis von sauren Polyestern und β -Hydroxyalkylamiden, die Stand der Technik sind, haben den Nachteil, dass die eingesetzten Polyester auf Polycarbonsäuren sowie deren Anhydride basieren.

Dadurch ergibt sich im Vergleich zur erfindungsgemäßen Pulverlacken aus sauren Polyestern, die aus Di- und/oder Polyolen und einer Kombination von Carbonsäuren und Carbonsäureestern hergestellt werden, höhere Herstellkosten für die Polyester. Dieser Preis erhöht unerwünschterweise die Pulverlackkosten für den Beschichter.

Ein technologischer Nachteil beim Einsatz der erfindungsgemäß verwendeten Polyester in Pulverlacken ist nicht zur Zeit erkennbar. Im Gegenteil: Mitunter besitzen die aus diesen sauren Polyestern hergestellten Beschichtungen neben einem Vorteil in den Rohstoffkosten sogar technologische Vorteile.

Bei Einsatz von Gemischen aus Carbonsäure und Carbonsäureester zur Herstellung von Polyestern besitzen diese Polyester weniger unerwünschte COOMe-Endgruppen, weil ein Carbonsäureester eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit gegenüber Alkoholen hat als eine Carbonsäure. Dadurch werden bei der Polyesterherstellung weniger Kettenabbrüche initiiert. Somit sind höhere Molmasse im Polyester erzielbar, was prinzipiell die Flexibilität im Lack verbessert.

Zudem lässt sich Polyester gezielter aufbauen, wenn verschiedene Carbonsäuren bzw. deren Ester eingesetzt werden. Als Beispiel sei angeführt, dass durch die Verwendung von Dimethylterephthalat und Isophthalsäure ein gerader Strukturaufbau in der Kettenmitte (Dimethylterephthalat) und eine Verwinkelung von Isophthalsäureeinheiten an den Kettenenden verwirklicht werden kann. Ein derartig aufgebauter Polyester hat eine bessere Haftung im Lack als ein statistisch aufgebauter Polyester aus Terephthalsäure und Isophthalsäure.

Des weiteren haben die Polyesterketten, die neben Polyolen aus Gemischen einer Carbonsäure und eines Carbonsäureesters hergestellt werden, höhere Anlagerungsmöglichkeiten. Die dadurch stärkere π - π -Wechselwirkung bedingt eine höhere Chemikalienbeständigkeit des Lackes.

- 5 Nachfolgend wird der Gegenstand der Erfindung anhand von Beispielen erläutert.

Beispiele

1. Eingesetzte Rohstoffe

1.1 Saures Polymer

In einem 3 l-Dreihalskolben, der mit einem Rührer, einer Destillationskolonne und einen Einlass für Stickstoffgas ausgerüstet war, wurden 35 g Monoethylenglykol, 405 g Neopentylglykol, 691 g Dimethylterephthalat und 100 ppm Titantetraisopropoxid gegeben.

15 Nach dem Aufheizen unter Stickstoffzufuhr auf 170 °C begann Methanol zu siedern und wurde abdestilliert. Nachdem die Säurezahl auf unter drei gefallen war, wurden 148 g Isophthalsäure zugegeben. Die Mischung wurde drei Stunden lang auf 200 °C aufgeheizt. Der resultierende Polyester hatte eine Säurezahl von 35 mg KOH/g, eine Hydroxylzahl von < 1 mg KOH/g und eine Glasübergangstemperatur von 57 °C.

1.2 Saures Polymer

20 In einem 3 l-Dreihalskolben, der mit einem Rührer, einer Destillationskolonne und einen Einlass für Stickstoffgas ausgerüstet war, wurden 34 g Monoethylenglykol, 397 g
25 Neopentylglykol, 9 g Trimethylolpropan, 672 g Dimethylterephthalat und 100 ppm Titantetraisopropoxid gegeben. Nach dem Aufheizen unter Stickstoffzufuhr auf 170 °C begann Methanol zu siedern und wurde abdestilliert. Nachdem die Säurezahl auf unter drei
30 gefallen war, wurden 167 g Terephthalsäure zugegeben. Die Mischung wurde drei Stunden lang auf 200 °C aufgeheizt. Der resultierende Polyester hatte eine Säurezahl von 38 mg KOH/g, eine Hydroxylzahl von < 1 mg KOH/g und eine Glasübergangstemperatur von 56 °C.

1.3 β -Hydroxyalkylamid

Als β -Hydroxyalkylamid wurde das VESTAGON® EP-HA 320 (OH-Zahl 668 mg KOH/g, Degussa AG) eingesetzt.

5

2. Pulverlacke

2.1 Allgemeine Herstellungsvorschrift



10

Die zerkleinerten Produkte, d. h. saurer Polyester, β -Hydroxyalkylamid-Verbindung, Verlaufmittel, Entgasungsmittel wurden mit dem Weißpigment in einem Kollergang innig vermischt und anschließend in einem Zweischneckenextruder der Fa. Berstorff bis maximal 140 °C homogenisiert. Nach dem Erkalten wird das Extrudat gebrochen und mit einer Stiftmühle auf eine Korngröße < 100 μ m gemahlen. Das so hergestellte Pulver wird

15

mit einer elektrostatischen Pulverspritzanlage bei 60 KV auf entfettete, ggf. vorbehandelte Eisenbleche appliziert und in einem Umlufttrockenschrank bei Temperaturen zwischen 140 und 220 °C eingebrannt.

Die Abkürzungen in den folgenden Tabellen bedeuten:



20

SD	=	Schichtdicke in μ m
ET	=	Tiefung nach Erichsen (DIN 53 156)
GS	=	Gitterschnittprüfung (DIN 53 151)
GG 60 °-Winkel	=	Messung des Glanzes n. Gardner (ASTM-D 5233)
Imp rev.	=	Impact reverse inch·lb

25

2.2 Lacktechnische Prüfung

Tabelle 1: Pigmentierte Pulverlacke

Beispiel	1	2
Rezeptur		
Polyester aus 1.1	605 g	-
Polyester aus 1.2	-	603 g
VESTAGON® EP-HA 320	32 g	34 g
Hilfs-/Zuschlagstoffe:	350 g TiO ₂ (Weißpigment), 1,0 Gew.-% Resiflow PV 88, 0,3 Gew.-% Benzoin	
Lack-Daten		
SD	70 - 80	65 - 82
GS	0	0
GG 60 °-Winkel	93	92
ET	> 10	> 10
Imp. Rev.	> 160	> 160
Härtung:	180 °C/15 Minuten	

Patentansprüche:

1. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack auf der Basis mindestens eines carboxyl-
gruppenhaltigen Polyesters und mindestens eines β -Hydroxyalkylamids,
wobei der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von

- A) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol
mit
B) mindestens einer aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen
Di- und/oder Polycarbonsäure
und

C) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen
Di- und/oder Polycarbonsäureester;
und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine
Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g aufweist.

2. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von

- A) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol
mit
B) mindestens einer aliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure
und
C) mindestens einem aliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbon-
säureester,

und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine
Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g aufweist.

3. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von

A) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol mit

B) mindestens einer aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure und

5 C) mindestens einem aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäureester, und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g aufweist.

4. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

15 dass die Komponente A ausgewählt wird aus mindestens einem der Polyole Monoethylenglykol, 1,2-Propylenglykol, 1,3-Propylenglykol, 1,4-Butylenglykol, 2,3-Butylenglykol, Di-β-hydroxyethylbutandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, 1,8-Octandiol, Decandiol, Dodecandiol, Neopentylglykol, Cyclohexandiol, 3(4),8(9)-Bis(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]decan (Dicidol), Bis-(1,4-hydroxymethyl)-cyclohexan, 2,2-Bis-(4-hydroxycyclohexyl)-propan, 2,2-Bis-[4-(β-hydroxyethoxy)-phenyl]-propan, 2-Methyl-propandiol-1,3, 2-Methyl-pentandiol-1,5, 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexandiol-1,6, Glyzerin, Trimethylolpropan, Trimethylolethan, Hexantriol-1,2,6, Butantriol-1,2,4, Tris-(β-hydroxyethyl)-isocyanurat, Pentaerythrit, Mannit, Sorbit, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Dipropylenglykol, Polypropylenglykole, Polybutylenglykole, Xylenglykol oder Hydroxypivalinsäure-neopentylglykolester.

25 5. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

30 dass als Komponente B mindestens eine der Carbonsäuren ausgewählt aus Bernstein-, Adipin-, Kork-, Azelain, Sebacin-, Phthal-, Terephthal-, Isophthal-, Trimellit-, Pyromellit-, Tetrahydrophthal-, Hexahydrophthal-, Hexahydroterephthal-, Dichlorphthal-,

Tetrachlorphthal-, Endomethylen-tetrahydrophthal-, Glutarsäure oder 1,4-Cyclohexandicarbonsäure enthalten ist.

- 5 6. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Komponente B mindestens eine der Carbonsäuren Isophthalsäure, Terephthalsäure, Hexahydroterephthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Adipinsäure oder Bernsteinsäure enthalten ist.



- 15 7. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Komponente B mindestens eine der Carbonsäuren Isophthalsäure oder Terephthalsäure enthalten ist.

8. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
20 dass als Komponente C mindestens ein Carbonsäureester ausgewählt aus Bernstein-, Adipin-, Kork-, Azelain, Sebacin-, Phthal-, Terephthal-, Isophthal-, Trimellit-, Pyromellit-, Tetrahydrophthal-, Hexahydrophthal-, Hexahydroterephthal-, Dichlorphthal-, Tetrachlorphthal-, Endomethylen-tetrahydrophthal-, Glutarsäure, 1,4-Cyclohexandicarbonsäureester enthalten ist.



25

9. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Komponente C mindestens ein Carbonsäurenester ausgewählt aus Isophthalsäure-,
30 Terephthalsäure-, Hexahydroterephthalsäure-, Hexahydrophthalsäure-, Adipinsäure- oder Bernsteinsäureester enthalten ist.


10. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Komponente C mindestens ein Carbonsäureester ausgewählt aus Isophthalsäure-
oder Terephthalsäureester enthalten ist.

11. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als β -Hydroxyalkylamid VESTAGON EP-HA 320, PRIMID XL-552, PRIMID QM 1260, PRIMID SF 4510, PROSID H oder PROSID S enthalten ist.

12. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass Hilfs- und Zuschlagstoffe ausgewählt aus der Gruppe der Verlaufmittel, Entgasungsmittel, Füllstoffe, Farbstoffe, Katalysatoren, Licht- und Hitzestabilisatoren, Antioxidantien und/oder Effektadditive enthalten sind.

13. Transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mischungsverhältnis des sauren Polyesters und des β -Hydroxyalkylamids so gewählt wird, dass das Verhältnis Carboxylgruppen zu Hydroxylgruppen 0,4 : 1 bis 2,0 : 1 beträgt.


14. Transparenter oder pigmentierter Pulverlack nach mindestens einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das β -Hydroxyalkylamid die folgende Formel I aufweist



wobei die Substituenten die folgenden Bedeutungen haben:

X: chemische Bindung, Wasserstoff oder eine einwertige oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen, mit 1-24 Kohlenstoffatomen oder diese heteroatoms substituierten Reste;

R¹: Wasserstoff, Alkyl-, Alkenyl-, Aryl- oder Aralkylrest mit 1 - 24 Kohlenstoffatomen, diese heteroatoms substituierten Reste oder



R²: unabhängig voneinander gleiche oder verschiedene Reste, ausgewählt aus Wasserstoff, Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkenylrest mit 1 - 24 Kohlenstoffatomen oder diese heteroatoms substituierten Reste;

n: ganze Zahl von 1 - 10;

m: ganze Zahl von 0 - 2;

n + m: ≥ 2.

15. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β-Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke, wobei der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von

- 5
- A) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol mit
 - B) mindestens einer aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure und
 - C) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäureester; und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g aufweist.

16. Verwendung eines Carboxylgruppen haltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von

- 15
- A) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol mit
 - B) mindestens einer aliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure und
 - C) mindestens einem aliphatischen und/oder aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäureester, und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g besitzt.

17. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach Anspruch 15 bis 16, dadurch gekennzeichnet,

dass der Polyester hergestellt wird durch Kondensation von

- 25
- A) mindestens einem aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Di- und/oder Polyol mit
 - B) mindestens einer aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäure und
- 30

C) mindestens einem aromatischen Di- und/oder Polycarbonsäureester,
und dieser Polyester eine Glasübergangstemperatur von 30 bis 90 °C und eine
Säurezahl von 10 bis 150 mg KOH/g aufweist.

- 5 18. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur
Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der
Ansprüche 15 bis 17,

dadurch gekennzeichnet,

10 dass als Komponente A Polyole ausgewählt aus Monoethylenglykol, 1,2-Propylenglykol,
1,3-Propylenglykol, 1,4-Butylenglykol, 2,3-Butylenglykol, Di- β -hydroxyethylbutandiol,
1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, 1,8-Octandiol, Decandiol, Dodecandiol, Neopentylglykol,
Cyclohexandiol, 3(4),8(9)-Bis(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]decan (Dicidol), Bis-
(1,4-hydroxymethyl)-cyclohexan, 2,2-Bis-(4-hydroxycyclohexyl)-propan, 2,2-Bis-[4-(β -
hydroxyethoxy)-phenyl]-propan, 2-Methyl-propandiol-1,3, 2-Methyl-pentandiol-1,5,
15 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexandiol-1,6, Glyzerin, Trimethylolpropan, Trimethylolethan,
Hexantriol-1,2,6, Butantriol-1,2,4, Tris-(β -hydroxyethyl)-isocyanurat, Pentaerythrit,
Mannit, Sorbit, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Dipropylenglykol,
Polypropylenglykole, Polybutylenglykole, Xylylenglykol oder Hydroxypivalin-
säureneopentylglykolester verwendet werden.

- 20 19. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur
Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der
Ansprüche 15 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,

25 dass als Komponente B mindestens eine der Carbonsäuren ausgewählt aus Bernstein-,
Adipin-, Kork-, Azelain, Sebacin-, Phthal-, Terephthal-, Isophthal-, Trimellit-,
Pyromellit-, Tetrahydrophthal-, Hexahydrophthal-, Hexahydroterephthal-, Dichlorphthal-,
Tetrachlorphthal-, Endomethylen-tetrahydrophthal-, Glutarsäure oder 1,4-
Cyclohexandicarbonsäure verwendet wird.

20. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
5 dass als Komponente B mindestens eine der Carbonsäuren ausgewählt aus Isophthalsäure, Terephthalsäure, Hexahydroterephthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Adipinsäure oder Bernsteinsäure verwendet wird.

10 21. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
dass als Komponente B mindestens eine der Carbonsäuren ausgewählt aus Isophthalsäure oder Terephthalsäure verwendet wird.

15 22. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch gekennzeichnet,
20 dass als Komponente C mindestens eine Carbonsäureester ausgewählt aus Bernstein-, Adipin-, Kork-, Azelain, Sebacin-, Phthal-, Terephthal-, Isophthal-, Trimellit-, Pyromellit-, Tetrahydrophthal-, Hexahydrophthal-, Hexahydroterephthal-, Dichlorphthal-, Tetrachlorphthal-, Endomethylen-tetrahydrophthal-, Glutarsäure, 1,4-Cyclohexan-dicarbonsäureester verwendet wird.

25 23. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekennzeichnet,

dass als Komponente C mindestens eine Carbonsäurenester ausgewählt aus Isophthalsäure-, Terephthalsäure-, Hexahydroterephthalsäure-, Hexahydrophthalsäure-, Adipinsäure- oder Bernsteinsäureester verwendet wird.

- 5 24. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Komponente C mindestens Carbonsäureester ausgewählt aus Isophthalsäure- oder Terephthalsäureester verwendet wird.


- 10
15 25. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass als β -Hydroxyalkylamid VESTAGON EP-HA 320, PRIMID XL-552, PRIMID QM 1260, PRIMID SF 4510, PROSID H oder PROSID S eingesetzt wird.

- 20
25 26. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 25,
dadurch gekennzeichnet,
dass Hilfs- und Zuschlagstoffe ausgewählt aus der Gruppe der Verlaufmittel, Entgasungsmittel, Füllstoffe, Farbstoffe, Katalysatoren, Licht- und Hitzestabilisatoren, Antioxidantien und/oder Effektadditive enthalten sind.

- 30 27. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 26,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Mischungsverhältnis des sauren Polyesters und des β -Hydroxyalkylamids so gewählt wird, dass das Verhältnis Carboxylgruppen zu Hydroxylgruppen 0,4 : 1 bis 2,0 : 1 beträgt.

- 5 28. Verwendung eines carboxylgruppenhaltigen Polyesters mit β -Hydroxyalkylamiden zur Herstellung transparenter oder pigmentierter Pulverlacke nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass das β -Hydroxyalkylamid die folgende Formel I aufweist




10

wobei die Substituenten die folgenden Bedeutungen haben:

X: chemische Bindung, Wasserstoff oder eine einwertige oder mehrwertige organische Gruppe, abgeleitet aus gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen, mit 1-24 Kohlenstoffatomen oder diese heteroatomsubstituierten Reste;

R¹: Wasserstoff, Alkyl-, Alkenyl-, Aryl- oder Aralkylrest mit 1 - 24 Kohlenstoffatomen, diese heteroatomsubstituierten Reste oder

20



R^2 : unabhängig voneinander gleiche oder verschiedene Reste, ausgewählt aus Wasserstoff, Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkenylrest mit 1 - 24 Kohlenstoffatomen oder diese heteroatoms substituierten Reste;

n: ganze Zahl von 1 - 10;

5 m: ganze Zahl von 0 - 2;

$n + m: \geq 2$.

Zusammenfassung:

Transparente oder pigmentierte Pulverlacke auf Basis bestimmter carboxylgruppenhaltiger Polyester mit Hydroxyalkylamiden und Verwendung.

5

Die Erfindung betrifft transparente oder pigmentierte Pulverlacke spezieller carboxylgruppenhaltiger Polyester mit β -Hydroxyalkylamiden sowie die Verwendung.

10